BAYFERROX® 130

TECHNICKÝ LIST VÝROBCE - ČESKÝ PŘEKLAD

TERACOSHOP.CZ

Překlad vychází z originálního technického listu LANXESS BAYFERROX® 130, vydání 21. 10. 2024, verze 5.17. Údaje a tolerance výrobce jsou zachovány; obchodní a balicí informace PRAVERS s.r.o. jsou uvedeny odděleně.

POPIS

Vlastnost	Údaj
Typ	Červený pigment
Forma dodání	Prášek
Chemická třída	Syntetický oxid železitý α-Fe_2O_3
Colour Index	Pigment Red 101 (77491)
CAS č.	1309-37-1
Registrační číslo REACH	01-2119457614-35

SPECIFIKOVANÉ BAREVNÉ ÚDAJE

Hodnoty barvy a tónovací síly: standard BAYFERROX® 130, referenční rok 2016. Pojivo pro plný odstín a redukci: zkušební pasta na bázi nevysychavé alkydové pryskyřice. Redukce je s oxidem titaničitým v poměru 1:5.

Parametr	Plný odstín min.	max.	Redukce min.	max.
Δ L*	−0,5	0,5	—	—
Δ a*	−1,0	1,0	−1,0	1,0
Δ b*	−1,2	1,2	−1,3	1,3
Δ E*ab	—	1,5	—	1,5
Relativní tónovací síla [%] (pojivo: baryt)	—	—	95	105

Zkušební metoda č. 001: barevné hodnoty a redukce. Zkušební metoda č. 003: relativní tónovací síla. Testovací pasta pro tónovací sílu: baryt.

SPECIFIKOVANÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnost	min.	max.	Zkušební metoda
Obsah ve vodě rozpustných látek [%]	—	0,4	Podobná DIN EN ISO 787-3:2000
Zbytek na sítu 0,045 mm [%]	—	0,06	DIN EN ISO 787-7:2009
Hodnota pH	4,0	8,0	DIN EN ISO 787-9:1995

INFORMATIVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE (ORIENTAČNÍ HODNOTY)

Údaj	Hodnota	Zkušební metoda
Obsah α-Fe_2O_3 [%]	> 99,2	Informace o stanovení oxidu železa[1]
Ztráta žíháním při 1000 °C / 0,5 h [%]	< 0,6	DIN 55913-2:1972
Obsah vlhkosti po výrobě [%]	< 0,5	DIN EN ISO 787-2:2021
Tvar částic	Kulovitý	Elektronová mikroskopie
Převládající velikost částic [µm]	~ 0,17	Elektronová mikroskopie
Absorpce oleje [g/100 g]	~ 27	DIN EN ISO 787-5:1995
Setřesená objemová hmotnost [g/ml]	0,7–1,1	Podobná DIN EN ISO 787-11:1995
Hustota [g/ml]	~ 5,0	DIN EN ISO 787-10:1995

POZNÁMKY K ÚDAJŮM

[1] Pro další informace použijte kontaktní formulář na www.bayferrox.com.
Barevné hodnoty jsou stanovovány po dorovnání parametru tónovací síly Y, tj. ΔL* = 0.
V surovinách se mohou vyskytovat stopové prvky. Podle výrobce jsou pevně vázány v krystalové mřížce jako ionty.

Čtení hodnot

Údaje označené jako specifikované jsou limity výrobní specifikace výrobce. Informativní technické údaje jsou orientační hodnoty; výrobce je takto označuje v originálním listu.

BALENÍ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Balení výrobce: LANXESS uvádí, že výrobky dodává v různých typech obalů. Konkrétní formát je třeba ověřit pro daný produkt a dodavatele. V EPD pro BAYFERROX® 130 výrobce popisuje typicky 25kg PE/papírové pytle až po big-bagy s čistou hmotností 1 t.

Prodejní balení PRAVERS s.r.o.

Pigment dodáváme v objednaném množství od 1 kg. Množství v jednotlivém obalu odpovídá objednávce a je uvedeno na obalu.

Originální balení výrobce: 20–25 kg podle typu pigmentu.

Obecné podmínky skladování: chraňte před povětrnostními vlivy. Skladujte v suchu a vyhýbejte se výrazným výkyvům teploty.

Otevřený obal: po použití pytle uzavřete, aby se zabránilo absorpci vlhkosti a kontaminaci.

Doba použitelnosti a záruka výrobce: výrobce doporučuje spotřebovat produkt do 10 let od data výroby a na toto období omezuje záruku. Během prvních 10 let lze při dodržení uvedených podmínek skladování a při nepoškozeném obalu zaručit shodu se specifikací. Obalový materiál může mít kratší dobu životnosti než samotný pigment.

Obalový materiál	Orientační životnost obalu dle LANXESS
Všechny druhy pytlů (papírové a PE)	5 let
Všechny druhy big-bagů	3 roky

U big-bagů výrobce doporučuje omezit UV záření. Šicí materiál zvedacích smyček je pro podmínky střední Evropy stabilizován přibližně na 1 000 hodin přímého slunečního záření. Intenzivnější záření může dobu výrazně zkrátit; při pochybnostech smyčky důkladně zkontrolujte.

BEZPEČNOST

Klasifikace dle originálního listu LANXESS (vydání 2024): výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle příslušných předpisů EU a národních předpisů platných v jednotlivých členských státech EU; podle předpisů pro přepravu není nebezpečným zbožím. Bezpečnostní list obsahuje informace o manipulaci, bezpečnosti výrobku a ekologii a má se dodržovat. Aktuální bezpečnostní list je dostupný u výrobce.

Distributor a balírna v ČR

PRAVERS s.r.o., Novodvorská 1094/124, 142 00 Praha 4
IČO 08247668 | DIČ CZ08247668
info@teracoshop.cz | +420 777 787 280 | www.teracoshop.cz

INFORMACE VÝROBCE K PŘEDPISŮM PRO STYK S POTRAVINAMI

LANXESS v originálním technickém listu uvádí, že výrobek splňuje níže uvedené požadavky nebo může být používán v souladu s nimi. Výrobce současně upozorňuje, že se vyjadřuje pouze k předpisům, které se přímo týkají pigmentů nebo barviv. Za soulad hotového výrobku a jeho konečné aplikace odpovídá výrobce tohoto hotového výrobku.

Jurisdikce	Předpis / oblast podle originálu výrobce
Rada Evropy	Usnesení AP(89)1 o použití barviv v plastových materiálech určených pro styk s potravinami.
Francie	Circulaire n°176, konsolidovaný oběžník ze dne 2. 12. 1959 ve znění pozdějších změn, týkající se pigmentů a barviv v plastech a obalech.
Německo	Doporučení BfR IX Spolkového institutu pro hodnocení rizik ze dne 1. 6. 2019.
Itálie	Ministerská vyhláška ze dne 21. 3. 1973: hygienické požadavky na obaly, nádoby a předměty určené ke styku s potravinami nebo látkami pro osobní použití.
Nizozemsko	Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen, předpis o obalech a předmětech určených pro styk s potravinami, přijatý 14. 3. 2014.
Španělsko	Královský dekret 847/2011 ze dne 17. 6. 2011 o seznamu povolených látek pro výrobu polymerních materiálů určených pro styk s potravinami.
Švýcarsko	Předpis 817.023.21 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, stav k 1. 12. 2019.
Austrálie	AS 2070:1999 – plastové materiály pro použití při styku s potravinami.
Brazílie	RDC č. 52 – barviva v plastových obalech a zařízeních určených pro styk s potravinami.
Čína	Červené oxidy železa jsou uvedeny v GB 9685-2016 pod FCA č. 0410. Pro podrobné limity odkazuje výrobce na samotnou normu.
MERCOSUR	GMC/RES. č. 15/10 – technický předpis pro barviva v plastových obalech a zařízeních určených pro styk s potravinami.
USA	FDA 21 CFR § 178.3297 – barviva pro polymery.

Důležité omezení

Tento seznam je překladem prohlášení výrobce v originálním technickém listu LANXESS z 21. 10. 2024. Nejde o samostatné potvrzení shody obalu nebo hotového výrobku s aktuálními pravidly pro styk s potravinami. Před takovým použitím ověřte aktuální dokumentaci konkrétního pigmentu a požadavky cílové země.

PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST

Informace a technické poradenství výrobce, ať ústní, písemné nebo poskytnuté formou zkoušek, jsou poskytovány v dobré víře, bez záruky. To platí i v případě, že mohou být dotčena práva třetích osob k duševnímu vlastnictví. Poradenství nezbavuje zákazníka povinnosti ověřit jeho platnost a vyzkoušet výrobek z hlediska vhodnosti pro zamýšlený proces a použití.

Použití a zpracování výrobku i výrobků vyrobených zákazníkem na základě technického poradenství jsou mimo kontrolu LANXESS, a proto jsou plně odpovědností zákazníka. Výrobky se prodávají podle aktuálního znění Všeobecných obchodních a dodacích podmínek výrobce.

VÝROBCE A STAV REGISTRACE

Výrobce

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
D-50569 Köln, Německo
www.lanxess.com | www.bayferrox.com

Složky tohoto výrobku jsou podle originálního technického listu uvedeny v následujících seznamech:

Oblast	Seznam / registr
Evropa	EINECS
USA	TSCA-active
Kanada	DSL
Austrálie	AICS
Nový Zéland	NZIoC
Filipíny	PICCS
Japonsko	ENCS + ISHL
Korea	ECL
Čína	IECSC
Tchaj-wan	TCSI

Údaje o distributorovi a balírně: PRAVERS s.r.o., Novodvorská 1094/124, 142 00 Praha 4, IČO 08247668, DIČ CZ08247668. Kontakty: info@teracoshop.cz, +420 777 787 280. Údaje společnosti ověřeny na oficiálním webu TERACOSHOP.CZ.

Zdroj technických údajů: originální technický list LANXESS BAYFERROX® 130, vydání 21. 10. 2024, verze 5.17 (předchozí vydání 11. 7. 2024, verze 5.16). Český překlad a obchodní informace PRAVERS s.r.o. verze 1.0, 8. 11. 2026. Při rozporu s aktuální dokumentací výrobce má přednost její aktuální verze.